

FONDO FINITURA UNIFORMANTE

SILOSSANICO ELASTOMERICO 0,05 mm

310

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FONDO FINITURA UNIFORMANTE è un prodotto di fondo o di finitura a base di resine silossaniche ed elastomeriche in dispersione acquosa, applicabile a pennello o rullo. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto ripristinando "l'effetto intonaco". È indicato anche per l'intervento su lastre in cartongesso e cemento armato nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco, risulta un sottofondo adatto per rivestimenti spatolati; è inoltre indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature, da usare come strato intermedio per regolarizzare rappezzi e superfici esterne con differenti granulometrie. Ottima durezza, elevato potere riempitivo. Ottimo fondo di collegamento per prodotti a base acrilici, silossanici e stiroloacrilici. Eccezionale potere anticarbonatazione. Granulometria sabbia testata massima 0,05 mm.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI E CEMENTO ARMATO: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai Silossani. Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 28 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. Applicare una mano di ROSACRYL diluito al 400% in volume con acqua. Applicare due mani del FONDO FINITURA UNIFORMANTE ELASTOMERICO SILOSSANICO avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

MURI E CEMENTO ARMATO GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicazione di una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 50 % in volume con Ragia minerale. Applicare due mani del FONDO FINITURA UNIFORMANTE ELASTOMERICO SILOSSANICO avendo cura di incrociare gli strati sul supporto ad ogni passaggio per uniformare il prodotto.

ATTENZIONE : IL FONDO FINITURA UNIFORMANTE ELASTOMERICO SILOSSANICO può essere lasciato tal quale o sopra verniciato con idonei prodotti elastomerici, acrilici o silossanici. Nel caso non venga sopra verniciato si può additivare con l'additivo anti alghe.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 7g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



5-10%

ACQUA POTIBILE



1

ora
FUORI POLVERE



24

ore
COMPLETA



4 | 5

MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.