

# FONDO FINITURA UNIFORMANTE

SILICATI DI POTASSIO

311

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI è un prodotto di fondo-finitura minerale a base di silicato di potassio modificato, applicabile a pennello o rullo. La sua particolare formulazione consente di ottenere un alto potere riempitivo e mascherante delle imperfezioni del supporto ripristinando "l'effetto intonaco". È indicato anche per l'intervento su lastre in cartongesso e cemento armato nel caso sia richiesta la finitura ad effetto intonaco, risulta un sottofondo adatto per rivestimenti spatolati; è inoltre indicato per uniformare le pareti che presentano microcavillature, da usare come strato intermedio per regolarizzare rappezzi e superfici esterne con differenti granulometrie. Ottima durezza, elevato potere riempitivo. Ottimo fondo di collegamento per prodotti a base acrilici, silossanici e stiroloacrilici. Ottima traspirabilità.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,45 - 1,6 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURI NUOVI E CEMENTO ARMATO:** Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie. Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 28 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. Applicare una mano di PRIMER AI SILICATI diluito al 100% in volume con acqua. Applicazione una o due mani di FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO diluito con PRIMER AI SILICATI dal 5 al 20% a secondo della finitura desiderata.

**MURI E CEMENTO ARMATO GIÀ VERNICIATI :** Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicazione di una mano di PRIMER AI SILICATI diluito al 100% in volume con acqua o di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 50 % in volume con Ragia minerale. Applicazione di una o due mani di FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO diluito con PRIMER AI SILICATI dal 5 al 20% a secondo della finitura desiderata.

ATTENZIONE : IL FONDO FINITURA UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO può essere lasciato tal quale o sopra verniciato con idonei prodotti ai silicati o ai silossani. Nel caso non venga sopra verniciato si può additivare con l'additivo anti alghe.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 17g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



RULLO



PENNELLO



20-30%

FONDO AI SILICATI



1

ora

FUORI POLVERE



24

ore

COMPLETA



4 | 5

MQ. / LITRI PER M2

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.