

# DAMASPLUS ANCORANTE

FONDO-FINITURA PIGMENTATO ALLA PLIOLITE

313

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASPLUS ANCORANTE è un fondo-finitura pigmentato uniformante e consolidante a base di copolimero stirene acrilato "Pliolite" ed è caratterizzato da un forte potere ancorante e penetrativo. Viene usato in tutti quei casi dove il supporto si presenta vecchio e sfarinante oppure friabile e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento di finitura. Inoltre per l'insensibilità agli alcali e per il buon potere sgrassante conferitogli dalla elevata percentuale di solvente, è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista e su prefabbricati cementizi dove la presenza del disarmante impedirebbe l'ancoraggio del rivestimento, su intonaci a base calce, gesso e similari. Adatto per applicazioni sia esterne che interne, può essere colorato utilizzando coloranti universali.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,3 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Ragia o nitro
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. Applicare una mano, di DAMASPLUS ANCORANTE, diluita dal 40 al 60% in volume con Ragia minerale.

**MURO GIA' VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluita dal 40 al 60% in volume con Ragia minerale.

**GUAINA BITUMINOSA NUOVA:** Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi presenti.- Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 40% in volume con Ragia minerale. Attendere minimo 24 ore. Finire con 2 o 3 mani di DAMASGUM.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat. A/h: tipo BS valore limite 750 g/l. Questo prodotto contiene < 427g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.