

# DAMASPLUS TRASPARENTE

FONDO-ISOLANTE NEUTRALIZZANTE ALLA PLIOLITE

314

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASPLUS TRASPARENTE è un fondo-isolante neutralizzante trasparente consolidante a base di copolimero stirene acrilato "Pliolite" e polimeri a base di resine viniltoluolacriliche in solvente, ed è caratterizzato da un forte potere ancorante e penetrativo. Viene usato in tutti quei casi dove il supporto si presenta vecchio e sfarinante oppure friabile e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento di finitura. Inoltre per l'insensibilità agli alcali e per il buon potere sgrassante conferitogli dalla elevata percentuale di solvente, è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista e su prefabbricati cementizi dove la presenza del disarmante impedirebbe l'ancoraggio del rivestimento, su intonaci a base calce, gesso e similari. Adatto per applicazioni sia esterne che interne.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	0,80 kg/l
<b>Punto d'infiammabilità:</b>	+25° C
<b>Colori:</b>	Trasparente
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Ragia o nitro
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. Applicare una mano, di DAMASPLUS TRASPARENTE, diluita al 50% in volume con Ragia minerale.

**MURO GIA' VERNICIATO:** asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluita al 50% in volume con Ragia minerale.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat. A/h: tipo BS valore limite 750 g/l. Questo prodotto contiene < 678g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.