

RIOSTUK ESTERNO D10

STUCCO IN POLVERE PER ESTERNO

351**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

RIOSTUK ESTERNO D10 è uno stucco in polvere a base cemento per esterno, elevato ancoraggio e ottimo punto di bianco, ritiro di minima entità, facilmente carteggiabile a secco.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,85 kg/l
Viscosità di fornitura:	Polvere
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	1 kg - 5 kg - 15 kg

CICLI APPLICATIVI

Pulire accuratamente la superficie di applicazione rimuovere le parti incoerenti e bagnare i supporti con acqua immettere l'acqua totale d'impasto in un contenitore e aggiungere la polvere miscelando sino ad ottenere una miscela omogenea. Per le rasature, applicare il prodotto con fratazzo d'acciaio in una mano; l'eventuale seconda mano, sempre quando la prima è perfettamente essiccata. Il film secco ottenuto, sia sottoforma di semplice stuccatura sia di rasatura, va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato. Non applicare in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa. Consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 "Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE"

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.**Strumenti**

DILUIZIONE
30%
ACQUA POTABILE

ESSICCAZIONE
20
minuti
FUORI POLVERE

ESSICCAZIONE
12
ore
COMPLETA

RESA TEORICA
1mq
KG PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Damaskolor SrlVia San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274**Sede Operativa**Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)+39 085 4462232
info@damaskolor.it

damaskolor.it