

EXTERIOR

PITTURA SILOSSANICA
401

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EXTERIOR è una pittura silossanica che unisce oltre ai vantaggi delle tradizionali pitture minerali quelli delle pitture classiche. Infatti, grazie alla sua particolare formulazione, conferisce al supporto elevata permeabilità al vapore d'acqua ed una notevole idrorepellenza. A differenza delle normali pitture non crea una pellicola impermeabile al vapore d'acqua in quanto genera un film poroso, ma nel contempo l'impiego di speciali resine silossaniche non permette all'acqua di penetrare, la struttura elastomerica permette al film secco di avere una discreta elasticità, tanto che riesce a mascherare micro cavillature e inoltre altamente resistente agli alcali, agli agenti atmosferici, al lavaggio e all'abrasione, è inalterabile nel tempo in quanto "autopulente", ottimo potere di adesione. Previene la formazione di muffe, muschi, alghe, licheni. Di facile applicazione, protegge lungamente supporti come intonaci civili, calcestruzzi, prefabbricati, mattoni, tufo e superfici con vecchie pitture ben aderenti. Idoneo per cicli deumidificanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo:	Sd=0,06m (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare il Primer ai Silossani. Attendere 24 ore ed applicare 2 o più mani di pittura silossanica EXTERIOR.

MURI MAI PITTURATI E DEGRADATI : Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regolarizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare PRIMER AI SILOSSANI o DAMASPLUS ANCORANTE, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di pittura silossanica EXTERIOR.

MURI GIÀ VERNICIATI : Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente ancorata. Demolire le parti di intonaco sfaldanti e/o ammalorate. Ripristinare le parti demolite con opportuni interventi di ripristino e lasciare stagionare le parti trattate. Applicare PRIMER AI SILOSSANI o DAMASPLUS ANCORANTE. Attendere 24 ore ed applicare 2 o più mani di pittura silossanica EXTERIOR.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare PRIMER AI SILOSSANI o DAMASPLUS ANCORANTE, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di pittura silossanica EXTERIOR.

NOTA BENE: Le basi tintometriche DEEP e ACCENT vanno diluite dal 10 al massimo del 20% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

EXTERIOR

PITTURA SILOSSANICA
401

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 16g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.