

FASSADE ANTIMACCHIA

QUARZO AUTOPULENTE ANTIMACCHIA

402

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FASSADE AUTOPULENTE ANTIMACCHIA é un rivestimento opaco continuo, a finitura liscia, monocomponente, ad essiccazione fisica, formulato con alte percentuali di specifici copolimeri acrilici, pigmenti ed additivi purissimi, cariche (**esente da carbonati**) quarzifere e silicee a granulometria specifica e bilanciata. Permette di effettuare ritocchi su se stesso senza la formazione di inestetiche alonature e/o macchie, ma anche di prevenire la formazione di macchie da colonie batteriche grazie all'utilizzo di particolari sostanze attive ed alla elevata idrorepellenza. Adatto per ambienti critici come quelli marini, urbani, industriali poiché altamente duraturo nel tempo, altamente resistente alle alte o basse temperature, alla salsedine marina, agli smog industriali ed urbani, **altissima resistenza alle piogge acide**. E' inoltre dotato di buona plasticità, stabilità agli alcali, notevole resistenza alla luce, agli agenti atmosferici, all'usura ed agli urti, al lavaggio, di ottimo ancoraggio al supporto e di ottimo potere riempitivo, tanto da essere utilizzabile anche come fondo/finitura. Adatto ad applicazioni esterne ed interne praticamente su tutti i tipi di supporto quali quelli cementizi di costruzioni civili ed industriali, quelli a base calce e calce / cemento, quelli a base gesso in interni, opportunamente trattati, ma anche su leghe leggere, su PVC, su vecchi rivestimenti ancora in buone condizioni. Dopo l'essiccazione di circa 2 ore dall'applicazione non si evincono le formazioni delle antistetiche lumacature.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,55 - 1,62 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: imprimere con ROSACRYL diluito con 4 parti d'acqua, dopo aver spazzolato e spolverato il supporto. Attendere 6-8 ore ed applicare 2 o più mani di FASSADE ANTIMACCHIA.

MURI GIÀ VERNICIATI FRIABILI: spazzolare, spolverare, sverniciare fino a rimuovere ogni tipo di residuo o eventuali strati sfoglianti, quindi imprimere fino al consolidamento con DAMASPLUS ANCORANTE o con MIFIX diluito al massimo con 2 parti d'acqua, applicare 2 o più mani di FASSADE ANTIMACCHIA.

Lasciare trascorrere almeno 24 ore tra una mano e l'altra, e dalla mano di imprimitura. I tempi di sovrapplicazione potrebbero anche essere ristretti a 4 - 6 ore, anche se le 24 ore sono più corrette per una miglior stagionatura delle varie mani applicate. Non applicare su superfici assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate o ambienti con elevata umidità relativa. Rimescolare bene e lentamente prima dell'uso. Le sperimentazioni pratiche hanno fatto rilevare che i ritocchi si possono apportare anche dopo un mese senza che si mettano in evidenza. Naturalmente, più che per altre idropitture, grande importanza rivestono, la preparazione del supporto che non deve in nessun caso influire sugli strati applicati, le condizioni ambientali specie in presenza di eccessivo caldo, la diluizione delle varie mani applicate che non deve mai superare quella suggerita, la quantità di prodotto che deve sempre ben impregnare l'attrezzo utilizzato per l'applicazione, la scelta del tono di colore che più vivace è tanto più necessita di accortezze.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare DAMASPLUS ANCORANTE, o MIFIX attendere 6-8 ore quindi applicare 2 o più mani di FASSADE ANTIMACCHIA.

NOTA BENE: La base tintometrica ACCENT va diluite dal 5 al massimo del 10% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

FASSADE ANTIMACCHIA

QUARZO AUTOPULENTE ANTIMACCHIA
402

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 30g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.