

DAMASFLEX

PITTURA ELASTOMERICA EXTRA

407**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

DAMASFLEX è una pittura elastomerica extra, monocomponente a base acrilica U.V. indurente in dispersione acquosa, idoneo alla decorazione ed alla protezione delle facciate di edifici di pregio, intonaci cementizi, calcestruzzo e superfici in cemento armato (supporti lisci) quali capannoni. Il prodotto forma una pellicola con elevato potere di far ponte sulle fessure anche a temperature minori di 0°C., garantendo un'ottima barriera all'ingresso dell'anidride carbonica. Buona resistenza alla luce, alle intemperie e agli agenti inquinanti, inoltre previene la formazione di muffe ed alghe. L'elasticità di cui è dotato il prodotto rimane stabile nel tempo, anche se esposto a raggi U.V., o a cicli di gelo e disgelo. Indicato per la protezione e il ripristino di tutte le superfici murali con problemi di screpolature o cavillature. Anticarbonatazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,35 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Basi Tintometriche
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

MURO GIA' VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Fissare con una mano di DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare almeno due mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o DAMASPLUS ANCORANTE opportunamente diluito come riportato sulla scheda tecnica, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di DAMASFLEX opportunamente diluito.

NOTA BENE: La base tintometrica ACCENT va diluito massimo al 10% con acqua. Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DAMASFLEX

PITTURA ELASTOMERICA EXTRA

407**CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE**

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 12g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.**Strumenti**

RULLO



PENNELLO



SPRUZZO

DILUIZIONE
5-10%
ACQUA POTIBILEESSICCAZIONE
1
ora
FUORI POLVEREESSICCAZIONE
24
ore
COMPLETARESA TEORICA
4 | 6
MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.