

CASAQUARZ

RIVESTIMENTO AL QUARZO ANTIALGA

410

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CASAQUARZ ANTIALGA é un rivestimento murale al quarzo per esterni ed interni additivato con principio attivo antialga, di facile applicazione, che assicura una ottima copertura del supporto ed una finitura opaca ed uniforme. Dotato di potere riempitivo, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento a secco, di stabilità agli alcali e di ottimo ancoraggio su svariati tipi di supporto, è idoneo alla decorazione ed alla protezione di intonaci cementizi e calcestruzzo. A base di copolimeri stiroilacrilici, farina di quarzo, sabbie silicee a curva granulometrica bilanciata (che assicurano anche una buona permeabilità al vapor acqueo) e additivi vari di prima qualità. Utilizzando il prodotto non diluito si ottiene una finitura a buccia d'arancio (medio) con una resa di 4-6 mq/lit.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,45 - 1,6 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con materiali compatibili. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di MIFIX o ROSACRYL, per un maggiore ancoraggio, in alternativa applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE fondo pigmentato alla Pliolite. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di CASAQUARZ opportunamente diluito.

MURO GIÀ VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di MIFIX o ROSACRYL, se le pareti non sono consolidate applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE fondo pigmentato alla Pliolite. Dopo 12-24 ore applicare almeno due mani di CASAQUARZ opportunamente diluito. Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23 °C; U.R. max. 85%).

LUMACATURE: Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

MURI CON ALGHE E MUFFE: Lavare con SMUFF, attendere almeno 6 ore, applicare MIFIX o ROSACRYL, attendere 24 ore quindi applicare 2 o più mani di CASAQUARZ opportunamente diluito.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 8g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C, e 70% DI UMI DITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.