

BUCCIATO

RIVESTIMENTO BUCCIATO

428

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SAMBAQUARZ BUCCIATO é un rivestimento continuo per interni ed esterni a finitura bucciata, adatto quindi sia per ambienti molto frequentati che per pareti esterne non particolarmente esposte. A base di copolimeri acrilici, cariche selezionate ed additivi vari di qualità, é inoltre dotato di buona resistenza all'abrasione a secco, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici, notevole effetto decorativo con un aspetto molto fine, alto potere coprente e facilità di applicazione. Adatto per applicazioni esterne ed interne, su intonaci cementizi, a base gesso e civili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,5 - 1,55 kg/l
Viscosità di fornitura:	Pastoso
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 Lt - 14 Lt

CICLI APPLICATIVI

MURI NUOVI: Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Pulire accuratamente la superficie ed applicare DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Attendere 24 ore stendere il BUCCIATO a rullo di lana o con pennello in modo uniforme e bucciare con rullo di spugna.

MURI GIÀ VERNICIATI E DEGRADATI : Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolando, eventuali detriti non aderenti. Regularizzare le eventuali imperfezioni con apposite malte e lasciare stagionare le parti trattate. DAMASPLUS ANCORANTE o MIFIX. Attendere 24 ore stendere il BUCCIATO a rullo di lana o con pennello in modo uniforme e bucciare con rullo di spugna.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene < 16g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.