

POLYGUM AP24

GUAINA ACRYL POLIURETANICA

440**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

POLYGUM AP24 è una guaina liquida a base di resine poliuretaniche modificate in dispersione acquosa, fibrorinforzata, che applicata su qualsiasi superficie edile realizza un manto impermeabile pedonabile con elevatissime prestazioni tecniche. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente resistente ai raggi UV, ai ristagni di acqua, al gelo e agli agenti atmosferici in genere. Asciuga rapidamente anche a basse temperature e mantiene le massime prestazioni fino a temperature di -30 °C. Risulta ideale nel trattare superfici orizzontali, inclinate o verticali quali coperture piane, vecchi manti bituminosi, terrazzi, balconi e cornicioni. Garantisce la pedonabilità necessaria per i normali interventi di manutenzione. Permeabile al vapore acqueo, assenza di "saldature", eccellente adesione su qualsiasi tipo di substrato poroso e non, prodotto all'acqua a basso contenuto di VOC, elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 - 1,35 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - Grigio - Rosso - Verde
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

Nel trattamento di superfici porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate, procedere al lavaggio con idropulitrice ad alta pressione. Applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE o in alternativa MIFIX opportunamente diluito come riportato su scheda tecnica. Lasciare asciugare per 5-6 ore circa, applicare una prima mano di POLYGUM AP 24 diluita al 20% e finire con una o più mani di POLYGUM AP 24 diluita al 5 % con acqua, con un intervallo di circa 6 ore.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/i, tipo BA: valore limite 140g/l. Questo prodotto < 140g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMITA' RELATIVA.**Strumenti**

RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.