

# DAMASGUM PEDONABILE

GUAINA LIQUIDA PEDONABILE

441

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASGUM è un rivestimento elastico a spessore a base di resine stiroloacriliche elastomeriche all'acqua. Il prodotto è ideale per impermeabilizzare tetti, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie o lamiera zincata e tutte le superfici ricoperte da membrane bituminose (guaine) o asfalto minerale. Una volta asciutta, la pellicola formata conferisce al prodotto insensibilità agli sbalzi termici, elasticità fino al 200%, resistenza all'invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici ed allo smog, resistenza all'usura da calpestio. Adatto sia in clima marino che montano. Disponibile nei colori bianco-grigio-rosso e verde che possono essere rinforzati aggiungendo DAMASFIBRA. Per le guaine bituminose nuove attendere almeno 15 giorni prima di applicare il DAMASGUM PEDONABILE, non applicare su superfici lisce non assorbenti.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,1 - 1,2 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco - Grigio - Rosso - Verde
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 5 lt - 14 lt

## CICLI APPLICATIVI

Nel trattamento di superfici porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate. Applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE o in alternativa MIFIX opportunamente diluito come riportato su scheda tecnica. Lasciare asciugare per 5-6 ore circa, applicare due o più mani a finire di DAMASGUM PEDONABILE diluita al 5 % con acqua, con un intervallo di circa 6 ore. Mescolare bene prima dell'uso.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto < 8g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.