

# PLAYGROUND

PITTURA PER CAMPI DA GIOCO

443

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PLAYGROUND è un rivestimento, monocomponente, opaco, formulato con resine stiroacriliche ed additivi vari di prima qualità che gli conferiscono un'adesione perfetta al supporto e conferiscono una notevole resistenza all'usura, al calpestio, all'abrasione, ottima elasticità, buona proprietà di idrorepellenza con discreta capacità di permeabilità al vapore acqueo. PLAYGROUND viene largamente usato per la verniciatura di campi da tennis, da calcetto, da basket e piste ciclabili, sia in cemento che in conglomerato bituminoso o pavimentazioni cementizie ruvide. Non idoneo ad essere applicato su superfici molto lisce e poco porose (ceramiche, gres porcellanato, mattonelle lucide).

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,1 - 1,2 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco - Rosso - Verde
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	5 Lt - 14 Lt

## CICLI APPLICATIVI

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** Nel trattamento di superfici porose, sfarinate o con distacco di vernici vecchie, si consiglia di spazzolare accuratamente ed eliminare completamente le zone non perfettamente ancorate, in presenza di un fondo particolarmente sfarinante, applicare una mano di DAMASPLUS TRASPARENTE diluito al 50%, attendere almeno 24 ore prima di sovraverniciare con PLAYGROUND diluito in prima mano al 30-40 % e la successiva mano al 15-20% con acqua, il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato (almeno quattro settimane), esente da efflorescenze saline, da infestanti colonie batteriche e da qualsiasi residuo oleoso e/o parte friabile e/o in via di distacco. Mescolare bene prima dell'uso.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene al massimo 40g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



RULLO



PENNELLO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.