

DAMASPLUS ANCORANTE

FONDO-FINITURA PIGMENTATO ALLA PLIOLITE, ANTICARBONATAZIONE

313

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASPLUS ANCORANTE è un fondo-finitura pigmentato uniformante e consolidante a base di copolimero stirene acrilato "Pliolite" ed è caratterizzato da un forte potere ancorante e penetrativo. Viene usato in tutti quei casi dove il supporto si presenta vecchio e sfarinante oppure friabile e non consentirebbe un sicuro ancoraggio del rivestimento di finitura. Inoltre per l'insensibilità agli alcali e per il buon potere sgrassante conferitogli dalla elevata percentuale di solvente, è particolarmente indicato come primer ancorante su cemento armato faccia a vista e su prefabbricati cementizi dove la presenza del disarmante impedirebbe l'ancoraggio del rivestimento, su intonaci a base calce, gesso e similari. Adatto per applicazioni sia esterne che interne, può essere colorato utilizzando coloranti universali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,3 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	10-30° C umidità max 85% (supporto, ambiente, prodotto)
Lavaggio attrezzi:	Ragia o nitro
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 4 lt - 10 lt

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato (4 - 6 settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. Applicare una mano, di DAMASPLUS ANCORANTE, diluita dal 40 al 60% in volume con Ragia minerale.

MURO GIÀ VERNICIATO: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluita dal 40 al 60% in volume con Ragia minerale.

GUAINA BITUMINOSA NUOVA: Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi presenti.- Applicare una mano di DAMASPLUS ANCORANTE diluito al 40% in volume con Ragia minerale. Attendere minimo 24 ore. Finire con 2 o 3 mani di DAMASGUM.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat. A/h: tipo BS valore limite 750 g/l. Questo prodotto contiene < 427g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 10 °C e superiori a 30 °C

ATTENZIONE

In presenza di temperature inferiori a 10°C, sia dell'ambiente sia del prodotto, la viscosità assume un aspetto altamente tixotropico. Ciò non è sintomo di degrado ma di normale reologia allo stoccaggio al freddo. Pertanto prima di diluire e utilizzare il prodotto, aver cura di riportarlo a temperatura superiore.

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMIIDITA' RELATIVA.

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.