

ARTIKA

SUPERLAVABILE ACRILICA PER ESTERNI ED INTERNI

446

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ARTIKA è una idropittura opaca, extralavabile, monocomponente, ad essiccazione fisica, professionale, formulata con altissime percentuali di copolimero acrilico in emulsione acquosa e biossido di titanio, che in sinergia con altre materie prime di qualità, danno luogo ad un prodotto con le seguenti proprietà: eccezionale potere coprente, eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 20.000 cicli - ASTM D-2486/96), altissima resa in mq, notevole capacità di distensione, facilità d'applicazione, notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, e comunque agli aggressivi ambientali. Adatta all'impiego su intonaci cementizi, malte bastarde o similari, intonaci a gesso e scagliola, prefabbricati, in ambienti abitativi interni ed in esterni, su pareti riparate. Non adatto ad applicazioni su superfici calpestabili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	Kg/l: 1,40 - 1,50 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
Residuo secco:	60% ± 1 (in peso)
Ph:	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
Brillantezza:	Inferiore a 5 Unità Gloss (Angolo di Lettura 60°)
Colori:	Bianco e Base Accent
Lavaggio attrezzi:	Con acqua immediatamente dopo l'uso
Stoccaggio:	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi
Confezioni:	Latte di plastica da 0,750 lt - 5 lt - 14 lt

CICLI APPLICATIVI

Su muri nuovi: stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con "ROSACRYL FORTE" diluito con al massimo 5 parti d'acqua e finire con due o più mani di ARTIKA.

Su muri vecchi: asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con "MIFIX" diluito al massimo con 2 parti d'acqua e finire con due o più mani di ARTIKA.

Per esterni e per supporti poco consistenti: usare "DAMASPLUS TRASPARENTE" diluito al 50% come imprimitura. In qualsiasi caso, il supporto deve essere perfettamente asciutto, livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 categoria A/c, tipo BA: 75 g/l (2007); 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 18 g/l

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

