

DAMASFLOOR

SMALTO PER PAVIMENTI E SUPERFICI VERTICALI
018

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASFLOOR è uno smalto acrilico bi-componente all'acqua satinato ad alte prestazioni, ideale per la verniciatura di pavimentazioni (es. box, cantine, magazzini), applicabile in ambienti interni e nei locali soggetti alla normativa HACCP, in interno ed esterno su cemento, ceramiche, gres, vetro, pietre, cotto, vecchie vernici preesistenti, ideale per rinnovare i mobili, credenze e piani di lavoro nuovi o vecchi, laminati, melaminici, legno grezzo, verniciato o dipinto, metallo, plastica, alluminio ecc., fare prova preventiva sul Klinker, facilmente confondibile con il Cotto, non idoneo per porcellane, pavimentazioni di docce e superfici con ristagno di acqua.

Il prodotto è indicato inoltre per la verniciatura di pareti all'interno, dove sia richiesta una finitura dotata di ottima resistenza, buone prestazioni meccaniche e facilmente pulibile. Elevata durezza superficiale, resistenza all'abrasione ed al calpestio ripetuto dopo 7 giorni, resistenza ai pneumatici caldi. Lo sporco non penetra nel film di finitura che si mantiene integro nel tempo. Elevatissima adesione e resistenza al graffio dopo 15 giorni. Facilità di pulizia. Cattiva adesione su supporti umidi. **Diluire il prodotto dal 20 al 30%.**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,20 - 1,30 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco - neutro
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua subito dopo l'impiego
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 10 lt
Aspetto del film:	Satinato (gloss 25-35)
Resistenza al lavaggio:	35.000 cps (Gardner) dopo 8 gg

CICLI APPLICATIVI

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'umidità della pavimentazione non deve superare il 5%, valori superiori possono provocare distacchi del prodotto applicato. Nei mesi freddi verificare la temperatura del supporto che deve essere superiore ai 10°C.

Cemento: Il supporto deve essere pulito ed asciutto, ben maturato (circa 30 giorni), coeso ed esente da polvere. Se presenti tracce di olii, cere, grassi, gommature di auto od altri inquinanti eliminarli tramite sabbiatura. In presenza di cemento lucidato lavare con una soluzione di acido cloridrico al 10% al fine di rendere ruvida la superficie e migliorare l'adesione della finitura. Sciacquare abbondantemente fino alla totale scomparsa delle bollicine eliminando i residui della soluzione acida, lasciar asciugare per 48-72 ore. In alternativa carteggiare e, successivamente, depolverizzare tramite aspirazione e/o lavaggio. Applicare 1 o 2 mani (a seconda dell'assorbimento) di MIFIX diluito 1:2 con acqua potabile, successivamente applicare una mano di DAMASFLOOR diluita al 20-30% con acqua e l'aggiunta dell'additivo silano. Trascorse 6 ore applicare una seconda mano diluita al 20% con acqua. Nel caso di superfici sottoposte a forte passaggio applicare una terza mano sempre diluita per aumentare la resistenza del prodotto.

Piastrelle : E' indispensabile eliminare eventuali sostanze grasse che impediscono la corretta adesione del prodotto sul supporto. Risciacquare con cura per eliminare eventuali residui di detergente. Nelle fughe tra le piastrelle applicare 1 o 2 mani (a seconda dell'assorbimento) di MIFIX diluito 1:2 con acqua potabile. Applicare una mano di DAMASFLOOR diluita al 20-30% con acqua e l'aggiunta dell'additivo silano. Trascorse 6 ore applicare la seconda mano diluita al 20%.

Vetro e supporti difficili: Eliminare eventuali sostanze grasse che impediscono la corretta adesione del prodotto sul supporto, risciacquare con cura per eliminare eventuali residui di detergente, attendere la completa asciugatura e applicare una mano di DAMASFLOOR diluita al 20-30% con acqua e l'aggiunta dell'additivo silano. Trascorse 6 ore applicare la seconda mano diluita al 20%.

Supporti già verniciati: Verificare l'adesione della vernice preesistente ed eliminare le parti non ben aderenti. Nel caso si riscontrasse scarsa adesione occorre eliminare la pittura tramite carteggiatura, sabbiatura, sverniciatura ecc.. Se la vernice già in opera si presenta in buone condizioni e ben coesa con il supporto, carteggiare leggermente ed applicare una mano di DAMASFLOOR diluita al 20-30% con l'aggiunta dell'additivo silano. Trascorse 6 ore applicare la seconda mano diluita al 20%.

DAMASFLOOR

SMALTO ACRILICO ALTE PRESTAZIONI

018

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti bagnati. Il prodotto raggiunge la massima resistenza alla pedonabilità dopo 12-15 giorni circa dall'applicazione. **Data la svariata tipologia di materiali utilizzati nei supporti, suggeriamo di effettuare una prova preventiva su di un area test prima di procedere alla totale pitturazione dei supporti.** La presenza di eventuali cere, siliconi, grassi, umidità di risalita o comunque supporti non idonei possono pregiudicare l'adesione del prodotto. Evitare la formazione di ristagni d'acqua nei primi 4/7 giorni dall'applicazione, nel caso asciugare la superficie, in questo periodo non coprire il supporto con cartoni, teli ecc. se non temporaneamente, per permettere la corretta essiccazione del film. In esterno evitare l'applicazione in previsione di umidità atmosferica elevata (brina o rugiada) ed in previsione di pioggia per i primi 6/7 giorni dall'applicazione in quanto queste potrebbero ostacolare la corretta filmazione del prodotto.

NOTA BENE: Data la particolarità del prodotto utilizzare sempre e soltanto lo stesso lotto di produzione, premesso che un lavoro si inizia e finisce con tinta colore fatta sempre con lo stesso metodo produttivo, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione, effettuare prove di adesione e resistenza meccanica non prima dei 15 giorni dall'applicazione.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/j, tipo BA: valore limite 140g/l. Questo prodotto contiene < 140g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.