

# EXTRAMATT

**SUPERLAVABILE ANTIRIFLESSO MASCHERANTE**

**203**

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EXTRAMATT è una superlavabile murale per esterni ed interni dotata di elevata copertura, facilità d'uso, aspetto extra opaco ed ottima resistenza all'abrasione ad umido (lavabilità). Questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti pericolosi, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico, tali da consentirne l'impiego sia in ambienti interni che esterni. L'elevatissima opacità, permette di mascherare facilmente qualsiasi tipo di supporto, senza ombre o difetti. Particolarmente adatta per impiego su superfici in gesso, intonaco, cemento, cartongesso. Formulata con cariche ed additivi selezionati che la rendono ANTIRIFLESSO e MASCHERANTE.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	1,50 - 1,60 kg/l
<b>Viscosità di fornitura:</b>	Tixotropica
<b>Colori:</b>	Bianco
<b>Applicazione °C:</b>	5-30° C umidità max 85%
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Acqua
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
<b>Confezioni:</b>	0,750 lt - 2,5 lt - 5 lt - 14 lt

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>Resistenza al lavaggio ISO 11998:</b>	classe 2
<b>Brillantezza EN ISO 2813:</b>	<5, molto opaco
<b>Coprenza ISO 6504-3:</b>	classe 2 a una resa di 7-8 mq/l

## CICLI APPLICATIVI

**MURO NUOVO:** Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 con acqua o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di EXTRAMATT diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO GIÀ VERNICIATO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Applicare una mano di MIFIX o TATO fondo isolante pigmentato, finire con due mani di EXTRAMATT diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

**MURO NUOVO:** Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura, rimuovere tracce di polvere ed applicare una prima mano di EXTRAMATT diluita al 40% e la seconda mano diluita al 20-30%.

**QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ.**

## CLASSIFICAZIONE COV, AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 20g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 ° Il prodotto contiene CIT/MIT per la preservazione in barattolo, può provocare una reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito [www.damaskolor.it](http://www.damaskolor.it)

## DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.