

WHITE RAPID

LAVABILE RAPIDA BIANCA

212

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WHITE RAPID è un'idropittura lavabile permeabile al vapore acqueo con ottimo punto di bianco e copertura. E' inodore, atossica poiché formulata con materie prime a basso contenuto di composti organici volatili (VOC). Permette di rioccupare velocemente i locali tinteggiati. Ottimizzata per le esigenze cantieristiche dell'utenza professionale: rapidità in essiccazione con riduzione dei tempi di sovraverniciatura, ridottissimo schizzo nell'applicazione a rullo e pennello con riduzione dei tempi di protezione e pulizia delle superfici. Realizza una finitura particolarmente fine, opaca, uniforme.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	1,60 - 1,70 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	2,5 lt - 5 lt - 14 lt

CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

Resistenza al lavaggio ISO 11998:	classe 3
Brillantezza EN ISO 2813:	<10-20, semi opaco
Coprenza ISO 6504-3:	classe 1 ad una resa di 5 mq/l

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Spazzolare per rimuovere le incoerenze, applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbiatura etc. Applicare una mano di fissativo MIFIX diluito 1:2 o TATO, applicare due mani di WHITE RAPID diluita con acqua secondo le indicazioni riportate sotto. Rasare se necessario con RIOSTUK polvere o pasta a base gesso.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/a, tipo BA: valore limite 30g/l. Questo prodotto contiene < 9g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI A 20°C. e 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.