

# ARTIKA

SUPERLAVABILE ACRILICA PER ESTERNI ED INTERNI

244

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ARTIKA é una idropittura opaca, extralavabile, monocomponente, ad essiccazione fisica, professionale, formulata con altissime percentuali di copolimero acrilico in emulsione acquosa e biossido di titanio, che in sinergia con altre materie prime di qualità, danno luogo ad un prodotto con le seguenti proprietà: eccezionale potere coprente, eccellente resistenza al lavaggio (superiore ai 20.000 cicli - ASTM D-2486/96), altissima resa in mq, notevole capacità di distensione, facilità d'applicazione, notevole resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, e comunque agli aggressivi ambientali. Adatta all'impiego su intonaci cementizi, malte bastarde o similari, intonaci a gesso e scagliola, prefabbricati, in ambienti abitativi interni ed in esterni, su pareti riparate. Non adatto ad applicazioni su superfici calpestabili.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>Peso specifico:</b>	Kg/lit: 1,40 - 1,50 ± 0,05 a 23 ± 2°C.
<b>Residuo secco:</b>	60% ± 1 (in peso)
<b>Ph:</b>	9,00 ± 0,5 a 23 ± 2°C
<b>Colori:</b>	Bianco e Base Accent
<b>Lavaggio attrezzi:</b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare tal quale nella confezione originale ben chiusa, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. In queste condizioni, il contenuto rimane stabile per almeno 24 mesi
<b>Confezioni:</b>	Latte di plastica da 0,750 lt - 5 lt - 14 lt

## CLASSIFICAZIONE UNI EN 13300

<b>Resistenza al lavaggio ISO 11998:</b>	classe 1
<b>Brillantezza EN ISO 2813:</b>	<5, molto opaco
<b>Coprenza ISO 6504-3:</b>	classe 2 a una resa di 7-8 mq/l

## CICLI APPLICATIVI

**Su muri nuovi:** stuccare, carteggiare, spolverare ed applicare una mano di imprimitura con MIFIX diluito con al massimo 2 parti d'acqua e finire con due o più mani di ARTIKA.

**Su muri vecchi:** asportare al massimo la precedente pittura o tutte le parti in fase di distacco, stuccare, carteggiare, spolverare ed infine applicare una mano di imprimitura con "MIFIX" diluito al massimo con 2 parti d'acqua e finire con due o più mani di ARTIKA.

**Per esterni e per supporti poco consistenti:** usare "DAMASPLUS TRASPARENTE" diluito al 50% come imprimitura. In qualsiasi caso, il supporto deve essere perfettamente asciutto, livellato e ben stagionato (almeno quattro settimane), esente da residui friabili ed oleosi, da efflorescenze saline, da formazioni vegetali, da colonie batteriche.

## CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

**DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006** categoria A/a, tipo BA): 40 g/l (2007); 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV. Valore di COV effettivo: 18 g/l

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

## DATI PRINCIPALI A 20°C, e 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

### Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.