

DAMASKAP

PITTURA TERMORIFLETTENTE TERMOISOLANTE PER ESTERNI

418

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DAMASKAP è una pittura termoriflettente per esterno, con potere termoisolante, anticondensa e antimuffa, composta da speciali resine in dispersione acquosa e microsferi termoceramiche a basso peso specifico, formulato per uniformare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di supporto minerale. Applicando 3 o più mani di DAMASKAP, si avrà un notevole risparmio energetico, un ottimo potere coibentante caldo/freddo e l'abbattimento dei ponti termici nelle pareti trattate, evitando la formazione di alghe e muffe, maschera le microfessurazioni e cavillature (effetto ragnatela). Elevata permeabilità al vapore acqueo, elevata elasticità e potere isolante.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,95 - 1,05 kg/l
Viscosità di fornitura:	Tixotropica
Colori:	Bianco
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Acqua
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	5 lt - 14 lt
Prova EN 1745 per materiali isolanti - Temperatura media 20°C circa 300 micron	
Conducibilità termica = 0,189 (W / m-K)	

CICLI APPLICATIVI

MURO NUOVO: Lavare in modo preventivo con SMUFF soluzione a base di additivi fungicidi acrilici, attendere almeno 6 ore e applicare una mano di fondo a solvente DAMASPLUS ANCORANTE o TRASPARENTE diluito con raggia minerale secondo le indicazioni riportate sulla confezione ed infine applicare due o più mani di DAMASKAP diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

MURO GIA' VERNICIATO: Eliminare le incoerenze del supporto con un accurata spazzolatura e pulitura del supporto controllare l'adesione delle vecchie pitture, se necessario asportarle con l'aiuto di una spugna bagnata, raschietto, spazzola, sabbatura etc. Lavare con SMUFF soluzione a base di additivi fungicidi acrilici, attendere almeno 6 ore, applicare una mano di fondo a solvente DAMASPLUS ANCORANTE o TRASPARENTE diluito con raggia minerale ed infine applicare due o più mani di DAMASKAP diluito con acqua secondo le indicazioni riportate sotto.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/c, tipo BA: valore limite 40g/l. Questo prodotto contiene al massimo 40g/l di COV. Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.