

LEGNUS FLATTING LUCIDO

VERNICE PER LEGNO-FLATTING

101

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEGNUS FLATTING LUCIDO é una vernice trasparente prodotta con resina fenolica ed alchidica uretanizzata. Tale combinazione conferisce eccezionale resistenza agli agenti aggressivi esterni e distensione al film di vernice, rendendo il prodotto più indicato come protettivo trasparente del legno in ambiente marino. E' adatto inoltre per la finitura di pregio di infissi e manufatti d'arredamento, è iningiallente ed é resistente ai raggi U.V.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,9 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec tazza ford 4
Colori:	Incolore - Tinte di cartelle
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

Legno nuovo: Il legno deve presentarsi ben pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Carteggiare bene il supporto, applicare una mano di LEGNUS IMPREGNANTE neutro per regolarizzare l'assorbimento della fibra floreale ed evitare la formazione di macchie inestetiche, applicare a finire due o più mani di LEGNUS VERNICE.

Superfici in legno già verniciate: Carteggiare accuratamente il supporto, per eliminare tutti i residui di vernice precedenti ed eventuali dislivelli del supporto. Applicare una mano di LEGNUS IMPREGNANTE neutro per regolarizzare l'assorbimento della fibra floreale ed evitare la formazione di macchie inestetiche, applicare a finire due o più mani di LEGNUS VERNICE.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITA'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/f, tipo BS: valore limite 700g/l. Questo prodotto contiene < 540g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

Strumenti



RULLO



PENNELLO



SPRUZZO



10%

RAGIA MINERALE



1

ore
FUORI POLVERE

12

ore
COMPLETA

16-18

MQ. / LITRI PER MANO

Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.