

LEGNUS CERATO

FINITURA CERATA PER LEGNO
104

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LEGNUS CERATO è una finitura satinata non sfogliante a base di cere naturali, filtri U.V. contro le radiazioni solari e resine alchidiche, uretaniche e fenoliche, è adatto al risanamento ed alla preservazione del legno poiché idoneo a contrastare l'azione di alghe, funghi e batteri, poiché altamente idrorepellente, pur mantenendo la permeabilità naturale del supporto. Di facile applicazione ha notevole capacità di penetrazione ed adesione. Adatto sia in interni che in esterni. Non crea nessuna pellicola.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Peso specifico:	0,9 kg/l
Viscosità di fornitura:	175-185 sec tazza ford 4
Colori:	Incolore - Tinte di cartelle
Applicazione °C:	5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi:	Ragia minerale
Stoccaggio:	Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
Confezioni:	0,750 lt - 2,5 lt - 16 lt

CICLI APPLICATIVI

LEGNO NUOVO: su legno asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 24 ore carteggiare leggermente per asportare il pelo del legno con carta abrasiva media (280-320). Applicare una mano di LEGNUS IMPREGNANTE neutro per regolarizzare l'assorbimento della fibra floreale ed evitare la formazione di macchie inestetiche, applicare a finire due o più mani di LEGNUS CERATO a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.

LEGNO GIÀ TRATTATO: lavare con acqua e detersivo, risciacquare e lasciare asciugare. Carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato del legno. Togliere la polvere e applicare una mano di LEGNUS IMPREGNANTE neutro per regolarizzare l'assorbimento della fibra floreale ed evitare la formazione di macchie inestetiche, applicare a finire due o più mani di LEGNUS CERATO a distanza di 24 ore l'una dall'altra intervallate da leggera carteggiatura.

QUALORA NON SI RISPETTI IL CICLO APPLICATIVO, DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ'.

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 Cat.A/f, tipo Bs: valore limite 700g/l. Questo prodotto contiene < 530g/l di COV.

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C

DATI PRINCIPALI

A 20°C. e 70% DI UMITÀ RELATIVA.

Strumenti


Poiché le condizioni e le possibilità d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
Damaskolor Srl

Via San Liberatore, 9
80035 Nola (Na)

P.IVA 04006251211
R.E.A. 144274

Sede Operativa

Via Adige, 1
66020 San Giovanni T. (CH)

+39 085 4462232
info@damaskolor.it



damaskolor.it